



Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt beachten unter www.bucher-walt.ch

## Hybrid Klebe- und Dichtungsmasse

Elastische Kleb- und Dichtstoffe mit ausgezeichnetem Haftspektrum bei geringer Vorbehandlung. Die Hybrid Klebstoffe können auf vielen Untergründen wie Aluminium, Inox, Stahl grundiert, Polyester und Decklacke etc. eingesetzt werden und benötigen keine Primervorbehandlung der Haftfläche, was die Montagezeit erheblich verkürzt. Zudem zeichnen sich diese Produkte durch hohe UV- und Witterungsbeständigkeit sowie hohe Farbstabilität aus. Verarbeitungstemperatur: 5° bis 35°, Hautbildungszeit: 30-40 Min.

SK521 Abdichtungen



*	•	ı
н		ı
21	UV	ı
á	20	ı
#	-	ı
Ξ	9/1	
i	100	

SK521 - Dichtungsmasse

SK521B	Kartusche 300 ml, weiss	21.00 21.00	Κ	Р
SK521G	Kartusche 300 ml, grau	21.00	K	Р
SK521N	Kartusche 300 ml, schwarz	21.00	K	Р

## Kleben und Befestigen



SK552 - Konstruktionskleber

SK552N	Kartusche 300 ml, schwarz Kartusche 300 ml, weiss	31.00	K	Р
SK552B	Kartusche 300 ml, weiss	31.00	K	Р



## SikaFast 555 L03

Schnell härtendes, elastifiziertes 2-Komponenten-Klebstoff-System mit guter Haftung auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Glas usw. Die Offenzeit beträgt ca. 3 Minuten, Fixierzeit ca. 7 Minuten. Hohe UV-Stabilität. Zugfestigkeit 10N/mm2.

Produktverwendung erfolgt mit 3 mitgelieferten Misch-Düsenspitzen.

SK5211 **25.50** K 11 g / 10 ml