NAUTICO SUPERGLIDE

1K-GRUNDIERUNG ROTBRAUN

Technisches Datenblatt

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN 12|23

PRODUKTMERKMALE

Ölmodifiziertes Alkydharz speziell für das NAUTICO Superglide 1K als Grundierung für Vollholz und/oder Sperrholz hergestellt.

EINSATZGEBIET

Wird als Grundierung für NAUTICO SUPERGLIDE 1K verwendet, um einen flexiblen und doch sehr wasserdampfresistenten Untergrund zu erhalten. Muss in mehreren Schichten appliziert werden, um eine genügende Wasserdampfsperre zu erhalten (ca. 4 Schichten).

PRODUKTANGABEN

Produktcode: N1010
Glanzgrad: matt
Farbton: Rotbraun
Verbrauch: ca. 8 m^2
Spezifisches Gewicht: 1,0 g/ml
VOC-Anteil: 35 % (Gramm/Liter)
Methode: Rolle/Pinsel
Verdünnung: SUPERGLIDE-1K-GRUNDIERUNG-ROTBRAUN-VERDÜNNER
Reinigung Werkzeuge: SUPERGLIDE-1K-GRUNDIERUNG-ROTBRAUN-VERDÜNNER
Trocknungszeit: handtrocken 1 Std. / schleifbar 2 Std. /
durchgehärtet 12 Std. bei 20° Grad.
Schichtdicke: Nass: (WFT) 120 my | Trocken: (OFT) 90 my
Überstreichintervall: 4 Std. bei 20° / 6 Std. bei 10°
Temperatur: nicht unter 10°, hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

VERARBEITUNG
Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. **Das Holz sollte mit einem 180er-Papier gut geschliffen sein.** Die erste Applikation muss mit ca. 10–15 % verdünnt werden, damit die Grundierung gut in das Holz einziehen kann. Die darauffolgenden 3–4 Aufträge werden dann unverdünnt aufgebracht, damit eine genügende Schichtdicke entsteht. Muss nicht zwischengeschliffen werden, wenn der darauffolgende Anstrich nicht älter als 72 Stunden ist. Die Temperatur des Untergrundes muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen.

ENTSORGUNG
Das Waschwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisation gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

SICHERHEIT
Für gute Belüftung sorgen. Es wird empfohlen, die Augen und die Haut zu schützen. Keine offenen Flammen verwenden.
Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen. Minimale Temperatur 10°.

LAGERUNG
Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze, und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

HALTBARKEIT
36 Monate bei 25°
24 Monate bei 35°

ZERTIFIZIERUNGEN | ZULASSUNGEN

CPID 689719-48

(CH) UFI Q8KU-HRTX-8D69-HVAX

(EU) UFI 98KU-WRVA-0D6P-FX6W

Sicherheitsdatenblatt
SUPERGLIDE ROTBRAUN

Technische Datenblätter
Anwander Shop

7640155610251

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss ist eine Marke der
Anwander Vertriebs GmbH