Produktdatenblatt
Version 2 (08 / 2016)

Sika® MultiPrimer Marine

Haftvermittler für verschiedene Marine Untergründe

Technische Eigenschaften (weitere Daten siehe Sicherheitsdatenblatt)

Chemische Basis	lösemittelhaltiger haftverbessernder Voranstrich
Farbe (CQP[1] 001-1)	transparent, leicht gelblich
Festkörpergehalt	34 %
Verarbeitungstemperatur[2]	5 - 40°C
Auftragsmethode	Pinsel / Filz / Melamin-Schaum-Applikator
Verbrauch abhängig von Oberflächenporosität	50-150 ml/m^2
Ablüftzeit [2/3] mindestens höchstens	30 Minuten 24 Stunden
Lagerung	bei unter 25°C verschlossen, kühl und trocken
Haltbarkeit Kühl und trocken gelagert bei unter 25 °C	9 Monate

[1] CQP = Corporate Quality Procedure [2] 23°C / 50% r. F. [3] Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüftzeit

Industry

Beschreibung

Sika® MultiPrimer Marine ist eine niederviskose Flüssigkeit für die Haftverbesserung von zahlreichen Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten verklebt oder abgedichtet werden.

Anwendungsbereich

Sika® MultiPrimer Marine wird für die Verbesserung der Hafteigenschaften von Sikaflex®-Klebstoffen auf einer Vielzahl von Substraten, wie z.B. Holz (Teak, Mahagoni, Oregon Pine und Kork), Metalle wie Aluminium und galvanisch verzinkter Stahl, Kunststoffe und lackierte Oberflächen.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.Verarbeitung

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, Silikon-, öl- und fettfrei sein. Nicht poröse Haftfläche mit Sika® Aktivator-205 vorbehandeln und ablüften lassen.
Sika® MultiPrimer Marine mit einem Pinsel, sauberen Tuch, Filz oder Melamin-Schaum-Applikator gleichmässig, dünn aber deckend auftragen. Den Primer nur einmal auftragen. Es muss darauf geachtet werden, dass dieser einmalige Auftrag eine entsprechend ausreichend deckende Schicht ergibt.
Sika® MultiPrimer Marine zeigt bis zu drei Tage nach der Applikation ein thermoplastisches Verhalten.
Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt 15°C - 25°C. Verbrauch und Auftragsmethode hängen von den Untergründen und Fertigungsabläufen ab.

Wichtige Hinweise

Sika® MultiPrimer Marine ein feuchtigkeitsreaktives System. Es ist deshalb wichtig, den Behälter jeweils nach Gebrauch sofort mit dem inneren Plastikverschluss zu verschliessen um die Produktequalität nicht zu beeinträchtigen. Sobald der Arbeitsschritt der Oberflächenvorbehandlung abgeschlossen ist, muss der Behälter mit dem Plastikdeckel zugeschraubt werden.

Sika® MultiPrimer Marine sollte nach dem ersten Öffnen nicht länger als über einen Monat bei häufigem Gebrauch und nicht länger als zwei Monate bei nicht so häufigem Gebrauch verwendet werden. Die 30 ml Dose ist für den einmaligen Gebrauch gedacht.

Falls das Produkt geliert, separiert oder eine signifikant höhere Viskosität aufweist, ist es sofort zu entsorgen. Sika® MultiPrimer Marine darf nicht verdünnt oder mit anderen Substanzen gemischt werden.

Weitere Informationen

Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Vorbehandlungstabelle

Gebinde

Dose	30 ml
	250 ml

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Technische Beratung
0800 81 40 40
Bestellwesen
0800 82 40 40