

# NAUTICO SUPERGLIDE

## 1K-GRUNDIERUNG ROTBRAUN

FOND MARIN ROUGE-BRUN | FONDO NAUTICO ROSSO-MARRONE



Fiche technique

## NAUTICO SWISS

### NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

12|23

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résine alkyde modifiée à l'huile spécialement fabriquée pour le NAUTICO Superglide 1K comme fond pour le bois massif et/ou le contreplaqué.

#### DOMAINE D'APPLICATION

On l'utilise comme fond pour NAUTICO Superglide 1K afin d'obtenir un support flexible mais très résistant à la vapeur d'eau. Doit être appliqué en plusieurs couches afin d'obtenir une barrière suffisante contre la vapeur d'eau (environ 4 couches).

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code de produit : N1010

Degré de brillance : mat

Teinte : rouge-brun

Rendement : env. 8 m<sup>2</sup>

Poids spécifique : 1,0 g/ml

Teneur en COV : 35 % (grammes/litre)

Méthode : rouleau/pinceau

Dilution : DILUANT SUPERGLIDE-1K-GRUNDIERUNG-ROTBRAUN

Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE-1K-GRUNDIERUNG-ROTBRAUN

Temps de séchage : sec au toucher 1 h / ponçable 2 h /  
sec à cœur 12 heures à 20°

Épaisseur de couche : humide : (WFT) 120 my | sec : (OFT) 90 my

Intervalle de surcouchage : 4 heures à 20° / 6 heures à 10°

Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

## NAUTICO SWISS

### NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

12|23

#### TRAITEMENT

Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé. **Le bois doit être bien poncé avec un papier de 180.** La première application doit être diluée à environ 10–15 % pour que la couche de fond puisse bien pénétrer dans le bois. Les 3–4 applications suivantes sont ensuite appliquées sans être diluées afin d’obtenir une épaisseur de couche suffisante. Ne nécessite pas de ponçage intermédiaire si la couche suivante ne dépasse pas les 72 heures. La température du support doit être supérieure au point de rosée afin d’éviter la condensation. Veiller à une bonne aération pendant l’application et le durcissement.

#### ÉLIMINATION

L’eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant les prescriptions légales locales.

#### SÉCURITÉ

**Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.** Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation. Température minimale 10°.

#### STOCKAGE

**Toujours conserver les produits bien fermés.** Tenir à l’écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

#### CONSERVATION

36 mois à 25°

24 mois à 35°

# NAUTICO SWISS

## NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

12|23

### CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS

CPID 689719-48

(CH) UFI Q8KU-HRTX-8D69-HVAX

(EU) UFI 98KU-WRVA-0D6P-FX6W



Fiche de données de  
sécurité  
SUPERGLIDE ROTBRAUN



Fiches techniques  
Anwander Shop



**Anwander Vertriebs GmbH**  
Tel +41 (0)44 730 40 50  
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels  
[www.anwander.ch](http://www.anwander.ch)

Nautico Swiss est une marque de  
Anwander Vertriebs GmbH