


NAUTICO SUPERGLIDE

PTFE-ANTIFOULING 2024



Fiche technique

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE PTFE

12|23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Antifouling moderne monocomposant à couche mince en cuivre avec PTFE.

Donne un revêtement à séchage rapide, en couche mince, avec une surface très lisse et bonne efficacité contre les salissures animales. NAUTICO SUPERGLIDE ne contient pas d'hydrocarbures chlorés.

DOMAINE D'APPLICATION

Un antifouling pour une utilisation dans les eaux douces, salées et saumâtres. Ne convient pas pour une utilisation en Méditerranée. **Pour les bateaux en PRV, bois et acier.** Les coques en acier doivent être apprêtées avec le Primer Epoxy 300 my (sec). **Ne convient pas aux supports en aluminium.**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code de produit : N4310

Degré de brillance : brillant

Teinte : cuivre

Rendement : env. 10 m²

Poids spécifique : 1,19–1,23 g/ml

Teneur en COV : 78,9 % (grammes/litre)

Méthode : rouleau/pinceau

Dilution : DILUANT SUPERGLIDE-PTFE

Nettoyage des outils : DILUANT SUPERGLIDE-PTFE

Temps de séchage : sec au toucher 15 min. / ponçable 20 min. / sec à cœur 30 min. à 20°

Épaisseur de couche : humide : (WFT) 15 my | sec : (OFT) 10 my

Intervalle de surcouchage : 30 min. à 20° / 1 heure à 10°

Température : pas en dessous de 10°, éviter une forte humidité

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE PTFE

12|23

TRAITEMENT

Le support doit être parfaitement propre, sec et dégraissé.

La température d'application doit être supérieure à 10°. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou sur des supports très chauds. La température du support doit être supérieure au point de rosée afin d'éviter la condensation. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le durcissement. **NAUTICO SUPERGLIDE PTFE s'applique le mieux avec des pinceaux à cheveux chinois, des rouleaux en mohair ou même des rouleaux en mousse.**

PEINTURE PRÉCÉDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE 2K ou Primer Epoxy

Épaisseur de couche recommandée : 2–3 applications

Mise en eau après l'application : après 5–6 heures à 20°

La couche d'antifouling peut être appliquée jusqu'à 6 mois avant la mise à l'eau. Si la coque ne peut pas être protégée des intempéries pendant l'hiver, l'antifouling doit être réactivé par un léger ponçage avant la mise à l'eau.

La teinte finale de la peinture ne se développe que quelque temps après la mise en eau.

L'antifouling ne peut être efficace que s'il est appliqué en couche suffisamment épaisse. Il faut toujours appliquer sur la coque la quantité de peinture recommandée et calculée afin de garantir une protection suffisante contre les salissures. Même si une autre couche doit être appliquée de manière imprévue. Si l'épaisseur de la couche est trop faible, on risque de perdre trop tôt l'effet protecteur garanti et de se retrouver avec de la végétation sur la coque.

INFORMATIONS SUR LA PEINTURE

Une nouvelle couche sur le NAUTICO SUPERGLIDE PTFE existant peut être appliquée directement sur le support intact et soigneusement nettoyé. **Lors d'une nouvelle couche, qui a pour base le VC 17m comme ancien antifouling**, il faut procéder comme suit : bien nettoyer la partie sous l'eau avec de l'eau fraîche. Bien poncer sur l'ancien antifouling sous l'eau avec un tampon abrasif rouge jusqu'à ce que les pigments de cuivre soient à nu. Puis rincer à nouveau à l'eau douce, laisser sécher et appliquer deux couches de Nautico Superglide PTFE. Superglide PTFE contient des pigments lourds. C'est pourquoi il faut bien le **remuer avant et pendant l'application**. L'ajout de **DILUANT SUPERGLIDE-PTFE** peut améliorer les propriétés d'application. Ne pas diluer excessivement afin d'obtenir une épaisseur de couche sèche suffisante.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE PTFE

12|23

ÉLIMINATION

L'eau de lavage lors du nettoyage de la peinture ne doit pas être déversée dans les égouts. Ne déposer que les récipients vides dans une décharge autorisée, en respectant les prescriptions légales locales.

SÉCURITÉ

Veiller à une bonne ventilation. Il est recommandé de protéger les yeux et la peau.
Ne pas utiliser de flamme ouverte. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation.
Température minimale 10°.

STOCKAGE

Toujours conserver les produits bien fermés. Tenir à l'écart du feu, de la chaleur et de la lumière du soleil. Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

CONSERVATION

36 mois à 25° C

24 mois à 35° C

CERTIFICATIONS | HOMOLOGATIONS

CHZN 7320.03.001

BAuA N-112131

(CH) UFI 5SHC-K991-MD89-8YH2

(EU) UFI KSHC-Y9AE-CD8Q-61D1



Fiche de données de sécurité
SUPERGLIDE PTFE



Fiches techniques
Anwander Shop



Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss est une marque de
Anwander Vertriebs GmbH